

**Produktgruppe**      **Wavin ASTO avløpsrør og -deler****Leverandør**      Norsk Wavin AS, Karihaugveien 89, 1086 Oslo, Tlf. 22309200**Produsent**      **Wavin GmbH****Tekniske data**      Dimensjon: 58, 78, 110, 135 og 160mm  
Rør leveres i 3m lengder

Materiale rør	Astolan - PP Mineralforsterket (66% vektprosent bariumsulfat)
Materiale i pakning	SBR-gummi/EPDM-gummi
Farge	RAL 7035 (lys grå)

**Normer**      Wavin ASTO avløpsrør er produsert ihht. DIN 12056 og DIN 1986**Kvalitetssikring**      Norsk Wavin A/S er sertifisert av DS Certifisering etter ISO 9001**Godkjenninger**      Wavin ASTO er godkjent etter NKB produktregler 19 hos godkjenningnemda for sanitærmateriell**HMS**

Helsefare	Produktet er ikke helsefarlig. HMS datablad etter norsk forskrift er ikke påkrevd.
Brannfare	PP er et brennbart materiale. Flammepunkt ved ca. 360 °C Ved brann dannes bl.a. CO, CO <sub>2</sub> og H <sub>2</sub> O
Helsefare ved brann	CO gass er giftig. Symptomer er svimmelhet, hodepine, kvalme, tretthet og uregelmessig pust. Førstehjelp: Sørg for frisk luft. Kontakt lege ved nevnte symptomer.

**Lagring**      Rørene skal ikke stables i bunter høyere enn 1,5m**Montering**      Spissende faser og rengjøres, mufte rengjøres før montering. Asto glidemiddel skal Benyttes. Lengdeutvidelse på 0,09 mm/m°C må påregnes.**Kjemisk bestandighet**      Ihht. ISO/TR 10358 samt ISO/TR 7620.**Termisk bestandighet**      Langvarig: ≥2 min: 60°C  
Kortvarig: <2 min: 95-100°C**Vedlikehold**      Rør og fittings: Etter behov. Kan rengjøres med vanlig rengjøringsmidler eller aceton.  
Opphengning: Kontrolleres 1 gang pr. år. Evt defekte bæringer skiftes.  
Brannmansjetter: Kontrolleres en gang pr. år**Gjenvinning**      PP kan resirkuleres. Norsk Wavin har ikke egen gjenvinningsordning. Fabrikkene resirkulerer kun eget avfall, pga. krav til renhet.